



FINITURA

FIBRORINFORZATA

BIOCOMPATIBILE

VOCE DI CAPITOLATO

Realizzazione di finiture murarie mediante applicazione a mano di malta fine FIBROrinforzata, traspirante a base calce e sabbia silicea (tipo FIBROstabilitura di VAGA srl), in sacchetti da 25 kg. L'applicazione sarà eseguita con 1 o al massimo 2 millimetri di spessore di finitura, applicati su intonaco ancora umido (fresco su fresco), comunque entro le 24 ore dalla realizzazione dell'intonaco stesso. In caso di intonaco asciutto, bagnare abbondantemente con acqua la superficie di applicazione.

Il prodotto è idoneo per finiture murarie esenti da cavillature e fessurazioni da ritiro e per le ristrutturazioni di edifici storici, in conformità alle più moderne tecniche costruttive della BIO edilizia, abbinato a malte deumidificanti, da intonaco e strutturali esenti da cemento (tipo la linea MAPEANTIQUE, MAPEANTIQUE INTONACO NHL e MAPEANTIQUE STRUTTURALE NHL di MAPEI spa).

Consumo a metro quadro (per 1 mm di spessore): 2 kg circa