

BLACK-WHITE


kerlite plus  
kerlite

Conforme - In compliance with - Conforme - Gemäß: ISO 13006-G, EN 14411-G, ANSI 137.1

B1a UGL

Gres Laminato Kerlite - Kerlite Laminated Stoneware - Grès Laminé Kerlite - Kerlite Laminiertes Feinsteinzeug

ARTICOLI  
PRODUCTS  
ARTICLES  
ARTIKEL



White	Black
Bianco	Nero
White	Black
Blanc	Noir
Weiß	Schwarz

FORMATI E SPESSORI - SIZE AND THICKNESS - FORMATS ET ÉPAISSEURS - FORMATE UND STÄRKEN

kerlite plus



1 cm. 300 x 100 x 0,35 Kerlite Plus

2 cm. 100 x 100 x 0,35 Kerlite Plus

3 cm. 75 x 100 x 0,3 Kerlite Twin  
solo, only, seul, nur Black

Finiture - Finishing - Finitions - Profilstück



Profilo Kerlite  
cm. 100x2x0,3

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<p>ISO 10545-3 0,1%</p>	<p>ISO 10545-4 ≥ 1000 N Kerlite Plus ≥ 1800 N Kerlite Twin</p>	<p>ISO 10545-6 ≤ 145 mm<sup>3</sup></p>	<p>ISO 10545-12 Ingelivo - Frost proof - Non gélifs - Frostsicher</p>
<p>ISO 10545-13 ULA - UHA</p>	<p>ISO 10545-14 CLASSE 5</p>	<p>Metodo Cotto d'Este - Cotto d'Este Method Méthode Cotto d'Este - Cotto d'Este-Verfahren</p>	<p>1</p>

SUGGERIMENTI PER LA POSA - LAYING SUGGESTIONS - CONSEILS POUR LA POSE - EMPFEHLUNGEN FÜR DAS VERLEGEN

<p><b>Fuga</b> Per ambienti interni fugare utilizzando le specifiche crocette distanziatrici di almeno 1 mm. Per la posa in esterno sono necessarie fughe di larghezza maggiore, anche in relazione ai formati da posare ed alla severità delle escursioni termiche presenti nella zona. Un valore indicativo può essere di 5-6 mm, da verificare di volta in volta dal progettista e dalla Direzione Lavori.</p>	<p><b>Joints</b> For interior environments, leave joints using special spacer crosses of at least 1 mm. For installation in exterior environments, wider joints must be provided. Width depends on the size installed and on the weather conditions (abrupt temperature changes) existing in the specific area. An indicative width is 5-6 mm, however this must be checked with the Supervisor and engineer.</p>	<p><b>Joint</b> Pour la pose en intérieur, prévoir entre les dalles une largeur de joints d'au moins 1 mm. à l'aide des éléments d'écartement spécifiques. Pour la pose en extérieur, il est nécessaire de prévoir une largeur de joints supérieure entre les dalles en fonction également des formats à poser et du niveau d'amplitude thermique dans la zone en question. Une valeur indicative, que le designer et le personnel de direction des travaux doivent vérifier à chaque fois, pourrait être de 5-6 mm.</p>	<p><b>Fugen</b> Beim Verlegen in Innenbereichen sind die Fugen mit Hilfe von Abstandskreuzen (min. 1 mm) vorzunehmen. Beim Verlegen in Außenbereichen müssen die Fugen breiter sein, in Abhängigkeit von den zu verlegenden Formaten und dem Ausmaß der dort herrschenden Temperaturschwankungen. Als Richtwert können 5-6 mm angenommen werden, die jedoch vom Projektleiter und der Baustellenleitung von Fall zu Fall zu überprüfen sind.</p>
<p><b>Colore Fuga</b> Con colore in contrasto al tono</p>	<p><b>Grout colour</b> With colour contrasting with the shade</p>	<p><b>Couleur joint</b> D'une couleur en contraste avec la tonalité</p>	<p><b>Fugenfarbe</b> Mit farbllichem Tonkontrast</p>

CICLO PRODUTTIVO - PRODUCTION PROCESS - PROCESSUS DE PRODUCTION - HERSTELLUNGSVERFAHREN

Materie Prime Raw materials Matières premières Rohstoffe	Pressatura Pressing Compression Pressungen	Applicazioni Applications Applications Anwendungen	Cottura Firing Cuisson Brandverfahren	Finiture Finishing Finitions Oberfläche
Argille colorate, feldspati selezionati, macinati a granulometria finissima.	15.000 TON.	Sali solubili colorati. Kerlite Plus: rinforzata con fibra di vetro. Kerlite Twin: lastra bistrato.	40 minuti 1230°C	Taglio rettificato, leggera bisellatura
Coloured clays, selected feldspars, ground with super-fine grain size distribution.	15.000 TON.	Soluble, coloured salts. Kerlite Plus: reinforced by glass fiber. Kerlite Twin: doubl-layer slab.	40 minutes 1230°C	Ground cut, light chamfering
Argiles colorées, feldspaths sélectionnés, broyés jusqu'à obtenir une granulométrie très fine.	15.000 TON.	Sels colorés et solubles. Kerlite Plus: Renforcé avec fibre de verre. Kerlite Twin: plaque bicouche.	40 minutes 1230°C	Coupe rectifiée, léger biseautage
Farbige Tone, ausgewählte, auf feinste Korngröße gemahlene Feldspate.	15.000 TON.	Lösbare farbige Salzen. Kerlite Plus: glasfaser-verstärkt. Kerlite Twin: zweischichtige Platte.	40 Minuten 1230°C	Poliertes Zuschnitt, leichte Abfasung

CARATTERISTICHE ESTETICHE - AESTHETIC FEATURES - CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES - ÄSTHETISCHE EIGENSCHAFTEN

Stonalizzazione Deshading Dénuancement Enttonalisierung ANSI 137.1	Riflesso Reflectivity Reflet Glanz	Superficie Surface Surface Oberflächenbearbeitung	Struttura Surface texture Structure Struktur	Bordi Sides Bords Kanten	Lati Edges Côtés Seiten	Spigoli Corners Arêtes Ecken
	Opalescente Opalescent Opalescent Opalisierend	Morbida Soft Douce Weich	Planare Flat Plane Glatt	Rettilinei Straight-lined Droits Gerade	Uniformi Regular Uniformes Gleichförmig	Vivi Sharp Vifs Scharf

GARANZIE E CERTIFICAZIONI - GUARANTEES AND CERTIFICATIONS  
GARANTIES ET CERTIFICATIONS - GARANTIE UND ZERTIFIKATE



Residenziale  
Residential  
Résidentiel  
Wohnbereich



Pubblico  
Public  
Public  
Öffentlich



CONSIGLI PER L'UTILIZZO E LA MANUTENZIONE - RECOMMENDATIONS FOR USE AND MAINTENANCE  
CONSEILS POUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN - EMPFEHLUNGEN FÜR VERWENDUNG UND PFLEGE

<p>KERLITE è un materiale assimilabile al vetro e necessita di particolare attenzione nel trasporto e nella movimentazione. Le operazioni di taglio di KERLITE possono essere effettuate con semplici tagliavetri manuali che consentono un'estrema pulizia, un'elevata precisione ed una grande velocità esecutiva. NB: Per un maggiore approfondimento delle tematiche trattate in questo paragrafo si consiglia la lettura dell'apposito manuale tecnico.</p>	<p>KERLITE requires particular care in handling, as it is similar to glass and must be treated carefully in both transport and processing. KERLITE can be cut using simple "hand glass cutters", which allow an extremely clean cut, high precision, and high-speed work. N.B. We highly recommend reading the technical manual.</p>	<p>KERLITE exige certaines précautions lors des opérations de manutention, dans la mesure où ce matériau est semblable au verre et nécessite une attention particulière lors du transport et du façonnage. KERLITE peut être découpé à par de simples «coupe-verres manuels», qui permettent une haute précision et une grande rapidité d'exécution. Nous vous conseillons de lire le manuel technique.</p>	<p>KERLITE macht besondere Sorgfalt bei der Handhabung notwendig, da das Material glasähnlich ist und besondere Aufmerksamkeit beim Transport und der Verarbeitung erfordert. KERLITE kann mit den einfachen „Handglasschneidern“ geschnitten werden, die eine ausgesprochene Sauberkeit, Präzision und Schnelligkeit bei der Verarbeitung erlauben. Wichtiger Hinweis: Es wird empfohlen, das technische Handbuch durchzulesen.</p>
--	--	---	--